

SGG SATINOVO® MATE

Verre maté à l'acide



DESIGN

# SGG SATINOVO® MATE

## La lumière veloutée du verre !

### Description

SGG SATINOVO MATE est obtenu par le traitement à l'acide (matage) de l'une des faces d'une glace claire SGG PLANILUX.

Ce traitement modifie l'apparence du verre et lui confère un aspect translucide et soyeux.

### Applications

L'aspect dépoli et la finition satinée de SGG SATINOVO MATE créent une esthétique raffinée. SGG SATINOVO MATE garantit le passage de la lumière et préserve l'intimité des lieux.

Ces propriétés permettent la création d'ambiances douces, intimes et élégantes dans les aménagements d'espaces résidentiels ou professionnels.

SGG SATINOVO MATE est destiné à de multiples applications :

- portes, fenêtres et cloisons ;
- parois de douche ;
- marches d'escalier, dalles de sol ;
- mobilier (tables, meubles de bureaux, portes d'armoires, etc).



# SGG SATINOVO® MATE

## Avantages

Les propriétés de SGG SATINOVO MATE répondent aux demandes actuelles de l'agencement des différents espaces intérieurs :

- **design** : aspect contemporain du matériau ;
- **performance** : bonne diffusion de la lumière ;
- **intimité** : effet satiné sans vision directe ;
- **facilité d'entretien** : réduction considérable des traces de doigts.

## Dimensions

SGG SATINOVO® MATE		
Support	Épaisseurs (mm)	Dimensions standard (mm)
SGG PLANILUX	4, 5, 6, 8 10, 12, 15, 19	3 210 x 2 200
		3 210 x 2 250
		3 210 x 2 550
		3 210 x 6 000

SGG SATINOVO® MATE diffuse la lumière et préserve l'intimité des lieux.

## Transformation

SGG SATINOVO MATE peut être assemblé en double vitrage CLIMAPLUS DESIGN.

SGG SATINOVO MATE peut être transformé :

- en vitrage feuilleté acoustique SGG STADIP SILENCE ;

- en vitrage feuilleté de sécurité SGG STADIP et SGG STADIP PROTECT. Dans ces cas, la face satinée ne sera pas mise en contact avec l'intercalaire PVB ;
- en vitrage trempé SECURIT ;
- en vitrage de protection incendie PYROSWISS ;
- en vitrage bombé CONTOUR.

SGG SATINOVO MATE peut aussi être façonné et argenté.

Valeurs spectro-photométriques exprimées pour une épaisseur de 5 mm

SGG SATINOVO® MATE	Facteurs lumineux		Dépoli face	Poids kg/m <sup>2</sup>
	TL %	RI E %		
Clair	88	8	2	12,5



# SGG SATINOVO® MATE

## Mise en œuvre

SGG SATINOVO MATE doit être mis en œuvre conformément aux normes et aux réglementations de sécurité en vigueur.

En paroi de douche, placer la face satinée vers l'extérieur pour conserver l'aspect translucide même en cours d'utilisation.

### • Entretien

SGG SATINOVO MATE se nettoie comme un verre clair, à l'eau claire ou légèrement savonneuse, avec une éponge ou un chiffon propre et en bon état.



Les marques mentionnées dans cette brochure sont soit déposées, soit enregistrées par Saint-Gobain.



18, avenue d'Alsace  
92400 COURBEVOIE

N° Indigo 0 820 810 820  
0,118 € TTC / MN

www.glassolutions.fr  
glassinfo.fr@saint-gobain.com

Distributeur

